



Procesos y Calidad

Especificaciones Técnicas de Papeles Internos

Generalidades:

- 1) Diámetro de bobinas: 125 / 120 centímetros. **Tolerancias: Diámetro (+ ó -) 2 cm. / Formato (+ ó -) 0,50 cm**
- 2) Zunchos de plástico en ambos extremos
- 3) Etiquetas con trazabilidad, tipo de papel, gramaje, peso de bobina.
- 4) Diámetro de cono interior de 3 y 4 pulgadas.

	Papel	Humedad (% H ₂ O)		CMT Mínimo (N)	CCT Mínimo (N)	RCT Mínimo (N)	COBB (g/m ²)	
		Mín	Máx				Mín	Máx
O N D A C O M U N	OC-110	6,5%	8,5%	168	175	-	-	-
	OC-115	6,5%	8,5%	175	180	-	-	-
	OC-120	6,5%	8,5%	185	190	-	-	-
	OC-125	6,5%	8,5%	190	195	-	-	-
	OC-130	6,5%	8,5%	195	200	-	-	-
	OC-140	6,5%	8,5%	210	235	-	-	-
	OC-145	6,5%	8,5%	215	240			
	OC-150	6,5%	8,5%	225	250	-	-	-
	OC-160	6,5%	8,5%	230	260	-	-	-
	OC-170	6,5%	8,5%	235	265	-	-	-
	OC-190	6,5%	8,5%	240	300	-	-	-
	OC-200	6,5%	8,5%	240	330	-	-	-
T O N D S T A L M I N E R Ó N	TL-115	6,5%	8,5%	-	-	123	40	60
	TL-125	6,5%	8,5%	-	-	130	40	60
	TL-130	6,5%	8,5%	-	-	135	40	60
	TL-140	6,5%	8,5%	-	-	160	40	60
	TL-150	6,5%	8,5%	-	-	180	40	60
	TL-170	6,5%	8,5%	-	-	220	40	60
	TL-180	6,5%	8,5%	-	-	230	40	60
	TL-190	6,5%	8,5%	-	-	235	40	60
	TL-200	6,5%	8,5%	-	-	240	40	60
	Los resultados corresponden a ensayos realizados en condiciones ambientales no normalizadas, por lo que pueden diferir de valores obtenidos bajo acondicionamiento estándar.							

- 5) Los valores de **OE** son iguales OC salvo por el COBB que no se le realiza al OC (valores 40/60 gr/m²) ambas caras
- 6) Los valores de **OM** son iguales TL salvo que el OM no lleva encolante.